

MICROSOLARIUM

Revestimiento cementicio de bajo espesor especialmente formulado para lograr superficies atérmicas continuas de color tanto en pisos como en superficies verticales. Su textura semiporosa y de baja absorción de calor hace de éste producto una excelente opción para bordes y solados de piletas.

VENTAJAS

- Se adapta a cualquier forma y medida de veredas según diseño
- Se logran grandes áreas sin juntas
- Resisten la abrasión y el desgaste
- Mínimo mantenimiento
- Instalación Rápida y sencilla.

APLICACIONES

- Bordes de piscinas y fuentes

COMPOSICION

PRODUCTO	RENDIMIENTO	
MICROSOLARIUM	2 A 2,5	kg POR M2 POR MANO
MODIFICADOR MS	0,7 a 0,9	LITROS POR M2 POR MANO
SILICIMEN A	0,15	LITROS POR M2 POR MANO

PARA 15 M2

PRODUCTO	PACK
MICROSOLARIUM	2 BOLSAS DE 30 KG
MODIFICADOR MS	2 BIDONES DE 10 LITROS
SILICIMENT A	5 LITROS

COLORES DISPONIBLES

BLANCO- MARFIL- HUESO- ARENA- TABACO- GRIS PERLA

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- CARPETAS CEMENTICIAS
- CONTRAPISOS Y HORMIGONES
- PISOS DE LADRILLOS O LOSETAS (siempre y cuando no se muevan y previa nivelación con mortero Monocomponente y malla)

LIMITACIONES

- Evitar aplicar Microsolarium cuando la temperatura sea menor a 5 grados Centígrados. EL Microsolarium debería tener un mínimo de 7 horas de frague antes de estar expuesto a heladas (temperaturas cercanas a cero grado centrígrado). Lo mismo se aplica al procedimiento de acondicionamiento.
- Evitar realizar Microsolarium en superficies que presenten **temperatura superior a los 38 grados** (superficies expuestas al sol durante varias horas en verano).
- No se puede aplicar Microsolarium sobre superficies que **NO estén consolidadas y estáticas**, por ejemplo; carpetas despegadas del contrapiso, baldosas sueltas, pisos de madera, etc. La superficie a revestir debe tener **ESTABILIDAD DIMENSIONAL**.
- En superficies irregulares es necesario la nivelación con Mortero de Nivelación antes de la aplicación de este producto.

PROTECCION Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Puede limpiarse con agua y detergente neutro, utilizando escobillón. Puede utilizarse hidrolavadora pero luego que el piso ya haya adquirido resistencia (considerar aproximadamente dos meses).

Se deberá colocar dos manos de Siliciment A aproximadamente cada dos años.